

## FORTICO 2C NATURAL-MATE-SATINADO

Poliuretano al agua acrílico de 2 componentes para parqués y suelos de madera que soportan grandes pesos. FORTICO 2C es extremadamente resistente a rozaduras y no produce reflejos. FORTICO 2C puede aplicarse fácilmente sin solapamiento ni marcas de rodillo. FORTICO 2C se ha desarrollado específicamente para suelos de parqué muy transitados, como espacios comerciales, hoteles, restaurantes, etc.

- » Extremadamente resistente a rozaduras gracias a su tecnología antiarañazos.
- » Alta resistencia al desgaste.
- » No produce reflejos.
- » Da un acabado invisible.

### DATOS TÉCNICOS

**Tipo de producto**  
base agua

**Viscosidad**  
+/- 20 sec - DIN 4 mm

**Componentes sólidos**  
+/- 32 %

**Disponible en cajas de**  
4 x 5L, 4 x 500 ml HARDENER

**Proporción de mezcla**  
10/1

**Grado de brillo**  
Natural <10 - Mate 15-25 - Satinado 45-50

**Rendimiento**  
100-125 sq.ft./L por capa  
380-470 sq.ft./gal por capa

**Tiempo de secado**  
Seco al polvo: tras 20-30 minutos  
Lijable: tras 4 a 6 horas  
Pueden colocarse cargas encima: tras 24 horas  
Completamente endurecido: tras +/- 7 días

**Grano de lija**  
P 120-150

**Almacenamiento/transporte**  
entre 5°C y 25°C

**Tratamiento de residuos**  
Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



5L  
+  
500 ml



### PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa vieja de acabado y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Lijado intermedio con grano 180-220. Puede usarse en madera lijada y cepillada. Para un acabado más claro y natural, WOODLOOK PLUS puede usarse primero como imprimador.

### APLICACIÓN

Use FORTICO 2C tanto de imprimación como de acabado. Mezcle el barniz con el endurecedor en una proporción de 10 a 1 (10 %). Deje reposar la mezcla durante 15 minutos. Aplique el producto con una brocha o rodillo en 3 capas. Primera capa: aplique aprox. 7.50-9.50 g/sq.ft y deje secar +/- 4 horas. Segunda capa: aplique aprox. 7.50-9.50 g/sq.ft del mismo modo que la primera y deje secar +/- 6 horas. A continuación, pule la madera con lija fina, aspire el polvo y aplique la tercera capa con aprox. 7.50-9.50 g/sq.ft.

### ACABADO

FORTICO se usa tanto como imprimación como producto de acabado.

### MANTENIMIENTO

Use HARD FLOOR FRESH de Ciranova® para el mantenimiento regular. Para el mantenimiento periódico, se usa UNICARE X-MATT para un acabado natural y mate y HARD FLOOR POLISH para un acabado satén. HARD FLOOR CLEANER de Ciranova® se utiliza para retirar el exceso de barniz existente y para la eliminación de barnices viejos.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

Usar solo materiales resistentes a la corrosión. Limpie inmediatamente todos los materiales con agua tras su uso. Para aplicaciones industriales, consulte con el servicio técnico de Ciranova®. **Los productos con base de agua pueden desarrollar membranas al contacto con el aire. Filtre antes, en caso necesario.**