

HARDWAXOIL MAGIC

Aceite con cera dura para parqués modificado especialmente para conseguir una excelente resistencia al desgaste. Posee buenas propiedades de cubrición, color natural y excelente resistencia química y mecánica. Acabado muy mate que no produce brillos con el tiempo. La resistencia puede mejorarse añadiendo un endurecedor de UA.

- » Acabado mate y natural que mantiene el aspecto natural de superficies de madera.
- » Secado rápido.
- » Resistencia excelente a productos químicos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto

base de disolvente

Limpieza

Cleaning Thinner Ciranova®

Viscosidad

+/- 50 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos

+/- 47%

Proporción de mezcla:

Endurecedor UA opcional: 100/5

Grado de brillo

ultramate

Disponible en cajas de

1L, 5L

Colores disponibles

16 colores

Rendimiento

450-550 sq.ft./L por capa

1700 - 2080 sq.ft./gal por capa

Tiempo de secado

Capa reaplicable: natural tras +/- 6 horas

con color: 12 horas Pueden colocarse cargas ligeras encima tras 24 horas.

Secado completo tras +/- 10 días

Grano de lija

P 100-120

Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



PROTECCIÓN

INTERIOR

1QT 5L



PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa vieja de acabado y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Puede usarse en madera lijada y cepillada. Para un coloreado más intenso, la madera puede humedecerse previamente.

APLICACIÓN

Remover y agitar bien antes de usar. Aplique HARDWAXOIL MAGIC uniformemente con una pulidora de suelos o brocha. Deje que HARDWAXOIL MAGIC se asiente y elimine el aceite sobrante lo antes posible [antes de que pasen unos minutos] con un disco o paño hasta que la superficie esté seca al tacto. Maderas más duras, como el roble, requieren 2 capas. En maderas más blandas pueden aplicarse varias capas. Haga una prueba de HARDWAXOIL MAGIC antes de usarlo con maderas exóticas. **OPCIONALMENTE: PUEDE APLICAR UN ENDURECEDOR UA (5%) PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA.** Para aplicaciones industriales (rodillo, espray), consulte con el servicio técnico de Ciranova®.

ACABADO

Los aceites con color necesitan una capa de acabado con HARDWAXOIL TITAN (aplicación con rodillo).

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento regular, recomendamos PARQUET SOAP de Ciranova®. Para el mantenimiento periódico, use MAINTENANCE OIL de Ciranova® o, en caso de suciedad excesiva, use primero INTENSIVE CLEANER de Ciranova®. HARDWAXOIL MAGIC se seca totalmente al cabo de +/- 7 días. No utilice ningún producto de mantenimiento o agua sobre el suelo durante ese periodo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

Los residuos de aceite seco pueden inflamarse espontáneamente. Los discos y ropa usados deben sumergirse en agua tras su uso. El color final depende del tipo de madera, el lijado y la cantidad aplicada. **Por eso se recomienda hacer siempre una prueba de color sobre la madera.**