

EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR

Kleurloze uv-bestendige bescherming. Behoudt de natuurlijke kleur van het hout.

De EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR bevat eveneens de twee anti-uv-bestanddelen die in zeer grote mate aanwezig zijn in de EXTERIOR BARE WOOD PRIMER waarop hij moet worden aangebracht. Het verkregen ANTI - UV - SYSTEEM biedt een ongeëvenaarde doeltreffendheid en een duurzame kleurloze bescherming op houtwerk en schakeringen die tot nu toe zeer moeilijk langdurig beschermd konden worden.

- » Aan te brengen op CIRANOVA BARE WOOD PRIMER
- » Mat, waterparelend, niet-filmvormend: Schilfert niet
- » Geurloos, droog in 4 u.
- » Smeuïge samenstelling, druipt niet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype

Watergedragen

Reiniging van het gereedschap

water

Verbruik

+/- 12 m²/liter

Droogtijd/reactietijd

tussen 2 lagen: 4 h

Transport

5°C en 25°C

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,75L 2,5L



VOORBEHANDELING

De Exterior Bare Wood Primer mag niet langer dan 48 uur aangebracht zijn (indien deze termijn verstreken zou zijn, een nieuwe laag Exterior Bare Wood Primer aanbrengen).

APPLICATIE

Breng de eerste laag Exterior Bare Wood Protector in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een rol, met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind).

Licht schuren (fijne schuurkorrel) tussen de twee lagen Exterior Bare Wood Protector om kleine oneffenheden van het hout te verwijderen en voor een goed uitzicht.

De tweede laag aanbrengen na minimaal 4 uur. De microporeuze bescherming werkt na 12 uur uitharden: dankzij het waterparelend effect stroomt het water van het hout zonder het nat te maken.

Om eventueel krullen van het hout te vermijden, wordt aanbevolen om een laag Exterior Bare Wood Protector aan te brengen op de achterzijde.

oud HOUT: hiervoor verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing van de Exterior Bare Wood Primer, waarop de Exterior Bare Wood Protector moet worden aangebracht.

ONDERHOUD

- **NORMAAL ONDERHOUD** (onderhoud van gezond hout dat reeds wordt beschermd met het KLEURLOZE ANTI-UV-SYSTEEM: zodra de oppervlakte van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of UV-straling, en een natte aanblik heeft na een regenbui, moet u de oppervlakte indien nodig ontstoffen, reinigen met de EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER en vervolgens een laag Exterior Bare Wood Protector aanbrengen.
- **LAATTIJDIG ONDERHOUD** (herstel van aangetast hout): de aangetaste oppervlakken afschuren, ontstoffen, reinigen, indien nodig behandelen met Exterior Deep Cleaner, vervolgens opnieuw impregneren met de Exterior Bare Wood Primer alvorens de Exterior Bare Wood Protector aan te brengen.

BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.