

EXTERIOR DEEPCLEANER

Préparateur bois extérieurs.

- » Gel nettoyant et dégraissant, action rapide
- » Éclaircit les bois grisailés sans les décolorer
- » Élimine taches et souillures sur bois anciens
- » Recommandé sur surfaces extérieures : terrasses, caillebotis, barrières, façades, bardages, volets, portails, ponts de bateaux, meubles et abris de jardin

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage

eau

Viscosité

gel

Rendement

5 à 8 m²/litre par couche

Séchage

48 à 72 h

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations



1L

2,5L



PRÉPARATION

EXTERIEUR

PRÉPARATION

Bien agiter avant l'emploi. NE PAS DILUER.

APPLICATION

Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé ; consulter l'étiquette de sécurité, présente sur le produit.

Mouiller les bois, au préalable, pour optimiser l'action du produit. Appliquer grassement le EXTERIOR DEEPCLEANER à la brosse ou au rouleau (poils longs). Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas.

Laisser agir 10 à 15 minutes (maximum). Frotter si nécessaire avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l'action du produit (attention : risque de projections).

Rincer à grande eau (en cas d'utilisation de nettoyeur, travailler à pression réduite pour ne pas détériorer les fibres du bois).

Si besoin, réaliser une deuxième application, dans les mêmes conditions.

Bien laisser sécher.

Appliquer ensuite la protection choisie : EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR, EXTERIOR WOOD OIL, EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE, EXTERIOR VARNISH.

Si des cristaux blancs sont décelables à la surface du bois, rincer de nouveau et bien laisser sécher.

SÉCHAGE

Séchage : 72 heures environ (laisser les bois fortement mouillés sécher pendant 3 jours au moins avant recouvrement).

INFORMATIONS IMPORTANTES



Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!