

## FORTICO 2C SATIN MATT - NATURAL



### TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Pour une finition plus claire et naturelle, vous pouvez d'abord utiliser FORTICO 2C comme couche de base.

Pour les sols chauffants, bois exotiques et liège, nous vous recommandons FORTICO SEALER comme base.

### APPLICATION

Utilisez FORTICO 2C à la fois comme couche de base et de finition. Mélangez le vernis avec le durcisseur avant l'emploi en proportion de 10 pour 1. Laissez reposer le produit pendant 15 minutes. Le pot-life est de 3 heures, après mélange avec le durcisseur.

Appliquez le produit au spalter ou au rouleau (microfibre 8 mm) en 3 couches. Première couche : appliquez environ 10 m<sup>2</sup>/L et laissez sécher pendant +/- 3 heures.

Deuxième couche : appliquez environ 10 m<sup>2</sup>/L de la même manière que la première couche et laissez sécher pendant +/- 3 heures. Ensuite, poncez avec un papier à grains (P120-150), dépoussiérez et appliquez la troisième couche avec environ 10 m<sup>2</sup>/L.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Trafic léger après 24 heures.

Durcissement complet après 7 à 10 jours.

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

### TRAITEMENT ULTÉRIEUR

FORTICO 2C peut être utilisé comme couche de base et de finition.

### ENTRETIEN

Entretenez régulièrement avec le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Pour un entretien périodique, utilisez le HARD FLOOR POLISH Ciranova® ou l'UNICARE X-MATT Ciranova®. HARD FLOOR CLEANER Ciranova® est utilisé pour nettoyer les sols très encrassés et pour retirer les anciennes couches de vernis.

### INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Pour les applications industrielles, veuillez consulter le service technique Ciranova®. Les produits à base d'eau peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin.

Vitrificateur de parquet, bi-composant PU, en phase aqueuse pour parquet et plancher avec passage intensif. FORTICO 2C a une excellente résistance chimique et mécanique. Application facile sans chevauchements ni marques de rouleaux. FORTICO 2C a été spécialement développé pour les parquets avec passage intensif tels que les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, etc.

- » Extrêmement résistant aux rayures grâce à la technologie anti-rayures.
- » Résistance à l'usure élevée.
- » Ne brille pas.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Type de produit

à base d'eau

### Nettoyage des outils

eau

### Proportions du mélange

100/10

### Niveau de brillance

Mat 10-15 ; Satiné 35-50 ; Natural <5

### Viscosité

+/-25 sec - DIN 4mm

### Conditionnement

4 x 5L / 500 ml durcisseur

6 x 1L / 100 ml durcisseur

### Consommation

10-12m<sup>2</sup>/litre par couche

### Séchage/temps de réaction

Sec au toucher : après 2 heures

Ponçable : après 3 à 5 heures

Trafic léger après : 24 heures

Durcissement complet : après 7-10 jours

### Grain abrasif

P 120-150

### Transport

entre 5°C et 25°C

### Expiration en emballage

+/- 3 heures après ajout du durcisseur

### Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.